

Thông số kỹ thuật

BETTERFLOOR® U400

Sơn sàn Polyurethane -Phủ 400

Thành phần cơ bản	Sơn hai thành phần trên cơ bản nhựa Aliphatic Polyurethane lưu hóa với acrylate polyol hoặc isocyanate ,sơn 2 thành phần với chất tăng cường nhằm chịu được thời tiết.
Sử dụng	Là lớp phủ sàn dùng sơn bảo vệ trong môi trường chịu hóa chất trên bề mặt nền bê tông như : nhà ga , cảng , nhà xe , nhà kho ...
Đặc điểm	Khả năng bám dính tốt . Khả năng chịu ẩm độ cao. Màu sắc : theo yêu cầu
Số liệu kỹ thuật	Dạng đóng gói : 5 kgs/bộ và 20 kgs/bộ . Thành phần : Hai Độ nhớt (28 °C) : khoảng 75KU Tỷ lệ pha trộn : phần sơn : phần chất cứng theo trọng lượng 4:1 Thời gian sống của hỗn hợp (28 °C) : 4 giờ Tỷ trọng riêng : khoảng 1.20 Hàm lượng rắn : khoảng 54% Điểm cháy : 30 °C
Dụng cụ thi công	Sử dụng cọ lăn Dung môi PU : 5~10% Thời hạn sử dụng : 12 tháng Độ phủ : 6~7 m ² /kg/lớp Độ dày màng sơn khô : 20~30 μm/lớp Thời gian khô : Khô sờ : 30 phút ở 28 °C Khô hoàn toàn : 8 giờ ở 28 °C Thời gian sơn lớp kế tiếp : Tối thiểu 8giờ . Tối đa 14 tháng ở 28 °C
Kỹ thuật sơn	Chuẩn bị cho lớp lót, bề mặt phải được rửa sạch và khô. Để nơi mát , khô ráo và thoáng gió. Lớp thứ nhất : sơn lót Betterfloor®I00 hoặc Betterfloor®SL703/700-FC Lớp thứ hai : sơn lót Betterfloor®U400
Bảo quản	Không để gần nguồn nhiệt , tia lửa , ngọn lửa .